



Collection
LOFT

Artikelname Article	Preis/m Price/m	Breite Width	Webkante Selvedge	Rapport ca. Repeat approx.	Gewicht Weight	Qualität Composition	Pflegehinweise Care Instructions	Verwendung Usage	Scheuertouren Martindale
Ava ⁴		141 cm	↔	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	690 g	50 % PAN 47 % rec. Olefin 3 % PES			40.000
Blando ¹		138 cm	↑↓	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	641 g	100 % PES			100.000
Como		138 cm	↑↓	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	980 g	90 % PES 10 % CO			90.000
Daydream ^{3,4}		142 cm	↔	↔ 35,5 cm ↓ 80,0 cm	823 g	60 % PES 40 % PAN			75.000
Finn ²		140 cm	↑↓	↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm	1018 g	46 % CV 25 % CO 20 % LI 9 % PES			20.000
Juwel ¹		138 cm	↔	↔ 11,7 cm ↓ 18,3 cm	1107 g	84 % CV 16 % PES			40.000
Loft ¹		142 cm	↑↓	↔ 0,7 cm ↓ 1,3 cm	823 g	59 % PAN 41 % PES			35.000
Nela ^{2,4}		136 cm	↔	↔ 5,7 cm ↓ 6,3 cm	622 g	65 % CV 25 % PES 10 % LI			20.000

¹ Bei Velours-, Samt- oder Chenillequalitäten kann es zu Druckstellen durch Florverlegungen kommen. Dieses rein optische Phänomen ist als Sitzspiegel bekannt und stellt keinen Reklamationsgrund dar. | Shiny patches on velour, velvet, or chenille qualities (so called "seat mirror") are purely optical and do not constitute a reason for complaint.

² Wascheinsprung ca. 3–4% | Shrinkage rate: 3–4%.

³ Bitte beachten: Rapportgerechtes Zusammennähen der Stoffbahnen ist nicht möglich. | Attention: Panels cannot be sewn together as there is no pattern repeat in the width.

